

表2 . A5052Pアルミ板 4×8シハチ板の
重量及び板厚寸法公差

板厚 mm	幅 mm	長さ mm	板厚寸法公差 mm	調質	製造方法	1枚重量 kg
1.0	1250	2500	±0.10	H34	冷間圧延	8.406
1.2	1250	2500	±0.13	H34	冷間圧延	10.09
1.5	1250	2500	±0.13	H34	冷間圧延	12.61
2.0	1250	2500	±0.13	H34	冷間圧延	16.81
3.0	1250	2500	±0.13	H34	冷間圧延	25.22
4.0	1250	2500	±0.20	H34	冷間圧延	33.63
5.0	1250	2500	±0.25	H34	冷間圧延	42.03
6.0	1250	2500	±0.45	H34 又は H112	冷間圧延又は 熱間圧延	50.44