

表1. C1020P 無酸素銅板 365×1200小板サイズ表
(標準板厚及び寸法公差、重量)

板厚 mm	幅 mm	長さ mm	板厚寸法公差 mm	調質	製造方法	1枚重量 kg
0.3	365	1200	±0.03	1/2H	冷間圧延	1.17
0.4	365	1200	±0.04	1/2H	冷間圧延	1.56
0.5	365	1200	±0.04	1/2H	冷間圧延	1.95
0.6	365	1200	±0.04	1/2H	冷間圧延	2.34
0.8	365	1200	±0.04	1/2H	冷間圧延	3.12
1.0	365	1200	±0.05	1/2H	冷間圧延	3.89
1.2	365	1200	±0.05	1/2H	冷間圧延	4.67
1.5	365	1200	±0.06	1/2H	冷間圧延	5.84
1.6	365	1200	±0.06	1/2H	冷間圧延	6.23
2.0	365	1200	±0.06	1/2H	冷間圧延	7.79
3.0	365	1200	±0.08	1/2H	冷間圧延	11.68
3.2	365	1200	±0.08	1/2H	冷間圧延	12.46
4.0	365	1200	±0.10	1/2H	冷間圧延	15.58
5.0	365	1200	±0.10	1/2H	冷間圧延	19.47
6.0	365	1200	±0.13	1/2H	冷間圧延	23.36
8.0	365	1200	±0.13	1/2H	冷間圧延	31.15
10.0	365	1200	±0.18	1/2H	冷間圧延	38.94