

表3 . C1100P タフピッチ銅板 1×2メートル板サイズ表  
(標準板厚及び寸法公差、重量)

板厚 mm	幅 mm	長さ mm	板厚寸法公差 mm	調質	製造方法	1枚重量 kg
0.4	1000	2000	±0.07	1/4H	冷間圧延	7.112
0.5	1000	2000	±0.07	1/4H	冷間圧延	8.890
0.6	1000	2000	±0.08	1/4H	冷間圧延	10.67
0.8	1000	2000	±0.08	1/4H	冷間圧延	14.22
1.0	1000	2000	±0.10	1/4H	冷間圧延	17.78
1.2	1000	2000	±0.10	1/4H	冷間圧延	21.34
1.5	1000	2000	±0.12	1/4H	冷間圧延	26.67
1.6	1000	2000	±0.12	1/4H	冷間圧延	28.45
2.0	1000	2000	±0.12	1/4H	冷間圧延	35.56
2.3	1000	2000	±0.15	1/4H	冷間圧延	40.89
2.5	1000	2000	±0.15	1/4H	冷間圧延	44.45
3.0	1000	2000	±0.15	1/4H	冷間圧延	53.34
4.0	1000	2000	±0.18	1/4H	冷間圧延	71.12
5.0	1000	2000	±0.18	1/4H	冷間圧延	88.90