

表2 . C2801P 真鍮板 1×2メートル板サイズ表  
(標準板厚及び寸法公差、重量)

板厚 mm	幅 mm	長さ mm	板厚寸法公差 mm	調質	製造方法	1枚重量 kg
0.5	1000	2000	±0.07	1/4H	冷間圧延	8.430
0.6	1000	2000	±0.08	1/4H	冷間圧延	10.12
0.7	1000	2000	±0.08	1/4H	冷間圧延	11.80
0.8	1000	2000	±0.08	1/4H	冷間圧延	13.49
1.0	1000	2000	±0.10	1/4H	冷間圧延	16.86
1.2	1000	2000	±0.10	1/4H	冷間圧延	20.23
1.5	1000	2000	±0.12	1/4H	冷間圧延	25.29
1.6	1000	2000	±0.12	1/4H	冷間圧延	26.98
2.0	1000	2000	±0.12	1/4H	冷間圧延	33.72
2.3	1000	2000	±0.15	1/4H	冷間圧延	38.78
2.5	1000	2000	±0.15	1/4H	冷間圧延	42.15
3.0	1000	2000	±0.15	1/4H	冷間圧延	50.58