

表3 . SUSバネ材の板厚公差 (JIS G 4313 の厚さの許容差) (単位:mm)

SUS301-CSP / SUS304-CSP / SUS420J2-CSP / SUS631-CSP / SUS632J1-CSP										
板厚 mm		厚さの許容差			厚さの許容差 (調質記号:ET)			厚さの許容差 (調質記号:ST)		
		幅 (mm)			幅 (mm)			幅 (mm)		
		160未満	160以上 250未満	250以上 600未満	80未満	80以上 250未満	250以上 600未満	80未満	80以上 250未満	250以上 600未満
0.10以上	0.16未満	± 0.015	± 0.020	± 0.020	± 0.008	± 0.012	± 0.015	± 0.005	± 0.008	± 0.010
0.16以上	0.25未満	± 0.020	± 0.025	± 0.030	± 0.012	± 0.015	± 0.020	± 0.008	± 0.010	± 0.012
0.25以上	0.40未満	± 0.025	± 0.030	± 0.035	± 0.015	± 0.020	± 0.025	± 0.010	± 0.012	± 0.015
0.40以上	0.60未満	± 0.035	± 0.040	± 0.040	± 0.020	± 0.025	± 0.030	± 0.015	± 0.015	± 0.020
0.60以上	0.80未満	± 0.040	± 0.045	± 0.045	± 0.025	± 0.030	± 0.035	± 0.015	± 0.018	± 0.025
0.80以上	1.00未満	± 0.040	± 0.050	± 0.050	± 0.025	± 0.030	± 0.035	± 0.015	± 0.020	± 0.025
1.00以上	1.25未満	± 0.050	± 0.050	± 0.050	± 0.030	± 0.035	± 0.040	± 0.020	± 0.025	± 0.030
1.25以上	1.60以下	± 0.050	± 0.060	± 0.060	± 0.030	± 0.035	± 0.040	± 0.020	± 0.025	± 0.030

備考: 厚さ0.10mm未満の厚さの許容差については、受渡当事者間の協定による。