

表5 . SUSパネ材の引張強さ、耐力及び伸び(JIS G 4313)

ばね用ステンレス鋼帯 の種類記号	調質 記号	冷間圧延又は固溶化熱処理状態			析出硬化熱処理状態		
		耐力 N/mm2	引張強さ N/mm2	伸び %	熱処理記号	耐力 N/mm2	引張強さ N/mm2
SUS301-CSP	1/2H	510以上	930以上	10以上	-	-	-
	3/4H	745以上	1130以上	5以上	-	-	-
	H	1030以上	1320以上	-	-	-	-
	EH	1275以上	1570以上	-	-	-	-
	SEH(1)	1450以上	1740以上	-	-	-	-
SUS304-CSP	1/2H	470以上	780以上	6以上	-	-	-
	3/4H	665以上	930以上	3以上	-	-	-
	H	880以上	1130以上	-	-	-	-
SUS631-CSP	O	-	1030以下	20以上	TH1050 RH950	960以上 1030以上	1140以上 1230以上
	1/2H	-	1080以上	5以上	CH	880以上	1230以上
	3/4H	-	1180以上	-	CH	1080以上	1420以上
	H	-	1420以上	-	CH	1320以上	1720以上
SUS632J1-CSP	1/2H	-	1200以下	-	CH	1250以上	1300以上
	3/4H	-	1450以下	-	CH	1500以上	1550以上

注(1): 調質の記号 SEH は、調質の記号 EH 区分の範囲で、
特に注文者の指定がある場合に適用する。