

表6 . SUSバネ材のばね限界値
(JIS G 4313 の参考値)

ばね用ステンレス鋼帯 の種類記号	調質 記号	冷間圧延状態	析出硬化熱処理状態
		ばね限界値 N/mm ²	ばね限界値 N/mm ²
SUS301-CSP	1/2H	315以上	-
	3/4H	390以上	-
	H	490以上	-
	EH	590以上	-
	SEH(1)	650以上	-
SUS304-CSP	1/2H	275以上	-
	3/4H	335以上	-
	H	390以上	-
SUS631-CSP	O	-	635以上
	1/2H	-	635以上
	3/4H	-	835以上
	H	-	980以上
SUS632J1-CSP	1/2H	-	1200以上
	3/4H	-	1400以上

注(1):調質の記号 SEH は、調質の記号 EH 区分の範囲で、
特に注文者の指定がある場合に適用する。